

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
**«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ЦЕНТР «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

УДК 697.1:536.2

№ госрегистрации _____
Инв. № 15-1659 от 27.04.12 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор, д.т.н., профессор
Чумаченко Н.Г.
2012 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по теме:
**«Исследование теплопроводности
полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки
производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС»»**
(заключительное)

Х.д. № 4980


Начальник Управления х.д. НИР,
к.т.н., доцент кафедры
«Строительные материалы»


В.В. Тюриков

Научный руководитель темы,
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
гидравлики и теплотехники


Ю.С. Вытчиков

Отв. исполнитель,
ассистент кафедры
гидравлики и теплотехники


А.С. Прилепский

Нормоконтролер


М.А. Екимчева


САМАРА 2012

VERY

+7 (846) 246 44 63, 246 32 86

Список исполнителей

Научный руководитель темы,
директор ЦЭС,
заведующий кафедрой Г и Т
к.т.н., доцент



Ю.С. Вытчиков
(введение, заключение)

Отв. исполнитель,
ассистент кафедры Г и Т



А.С. Прилепский
(раздел 1, 2)

Реферат

Заключение: 16 с., 1 рис., 2 табл., 3 источника, 2 прил.

СТЯЖКА, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ОБРАЗЕЦ, ВЛАЖНОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ

Объектом исследования являются образцы из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС».

Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.

В процессе выполнения работы были определены экспериментальным путем значения коэффициента теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации.

Содержание

	стр.
Введение	5
1 Методика проведения испытаний на теплопроводность строительных и теплоизоляционных материалов	6
2 Результаты испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность	9
Заключение	10
Список использованных источников	11
Приложение А (справочное) Заявка на выполнение работ	12
Приложение Б (обязательное) Протокол испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность	14

Введение

В соответствии с техническим заданием к хоздоговору № 4980 от 3 апреля 2012 г. между ООО «ВЕРИ ПЛЮС» и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» сотрудниками центра «Энергосбережение в строительстве»: директором ЦЭС, к.т.н., с.н.с. Вытчиковым Ю.С. и ассистентом кафедры «Гидравлика и теплотехника» Прилепским А.С. были определены значения коэффициента теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС».

Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.

Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка используется в настоящее время в межэтажных перекрытиях жилых и общественных зданий.

В отличие от цементно-песчаного раствора она обладает более низким значением коэффициента теплопроводности, что создает более комфортные условия в помещениях.

Работа проводилась в плановом порядке в соответствии с договором № 4980 от 3 апреля 2012 г., основанием для заключения которого послужила заявка от ООО «ВЕРИ ПЛЮС» (приложение А).

1 Методика проведения испытаний на теплопроводность строительных и теплоизоляционных материалов

Определение коэффициента теплопроводности проводилось стационарным методом в соответствии с [1] с использованием измерителя теплопроводности ИТП-МГ 4 «250».

Прибор обеспечивает определение коэффициента теплопроводности в диапазоне значений $\lambda = 0,02 \div 1,5 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$.

Погрешность определения коэффициента теплопроводности составляет не более 5 %.

Принцип работы прибора заключается в создании стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к его лицевым граням, измерении толщины образца, плотности теплового потока и температуры противоположных лицевых граней.

Общий вид прибора представлен на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Измеритель теплопроводности ИТП-МГ 4 «250»

Нагревательная установка прибора включает блок управления нагревателем и холодильником, а также источник питания.

Питание на электронный блок подается от нагревательной установки по соединительному кабелю.

В верхней части установки размещен винт, снабженный отсчетным устройством для измерения толщины образца и динамометрическим устройством с трещоткой для создания постоянного усилия прижатия испытываемого образца.

Образцы для испытаний подготавливают в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму квадрата со стороной 250×250 мм.

Длину и ширину образца в кладке измеряют линейкой с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина испытываемого образца должна составлять от 5 до 50 мм.

Толщину образца H в метрах, и разницу температур между нагревателем и холодильником ΔT в градусах Кельвина, необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями, приведенными в [2] в зависимости от прогнозируемой теплопроводности материала.

Границы образца, контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть плоскими и параллельными. Отклонение лицевых граней жесткого образца от параллельности не должно быть более 0,5 мм.

Толщину образца измеряют штангенциркулем с погрешностью не более 0,1 мм в четырех углах на расстоянии 50 мм от вершины угла и посередине каждой стороны.

За толщину образца принимают среднеарифметическое значение результатов всех измерений.

Вычисление коэффициента теплопроводности λ , Вт/(м·К), и термического сопротивления R , ($\text{м}^2\cdot\text{К}$)/Вт, производится вычислительным устройством прибора по формулам:

$$\lambda = \frac{H \cdot q}{T_h - T_x}; \quad (1.1)$$

$$R = \frac{T_u - T_x}{q} - 2 \cdot R_k. \quad (1.2)$$

где λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·К);

R – термическое сопротивление испытываемого образца, ($\text{м}^2\cdot\text{К}$)/Вт;

R_k – термическое сопротивление между лицевой гранью образца и рабочей поверхностью плиты прибора, ($\text{м}^2\cdot\text{К}$)/Вт. Оно учитывается при калибровке прибора по эталонным образцам;

H – толщина образца, м;

T_u – температура горячей лицевой грани испытываемого образца, К;

T_x – температура холодной лицевой грани испытываемого образца, К.

2 Результаты испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность

В соответствии с техническим заданием к хоздоговору № 4980 от 3 апреля 2012 г. проводились испытания 3-х проб из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность.

Размеры проб для испытаний составляли 250×250×50 мм.

Испытания на теплопроводность проводились как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации А.

Требуемое увлажнение достигалось путем выдерживания проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» над парами воды в закрытом шкафу по методике, изложенной в [3].

Результаты испытаний проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты испытаний полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» на теплопроводность

№ пробы	Плотность стяжки в сухом состоянии, кг/м ³	Коэффициент теплопроводности стяжки λ , Вт/(м·К)	
		в сухом состоянии	в условиях экс- плуатации А, $\omega=2\%$
1	1450	0,37	0,45
2	1470	0,38	0,46
3	1462	0,37	0,46
Среднее значение	1461	0,37	0,46

Заключение

На основании проведенных испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства ООО «ВЕРИ ПЛЮС» сделаны следующие выводы:

1. Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило $\lambda_0=0,37 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$, в условиях эксплуатации А ($\omega=2 \%$) $\lambda_A=0,46 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$, что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 ($\lambda_0=0,58 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$, $\lambda_A=0,76 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) [3].
2. Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка рекомендуется для использования в межэтажных перекрытиях зданий.

Список использованных источников

- 1 ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме. – М.: Минстрой России, 1999. – 39 с.
- 2 Измеритель теплопроводности ИТП-МГ 4 «250». Руководство по эксплуатации. – Челябинск: ООО «СКБ Стройприбор», 2008. – 29 с.
- 3 СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты здания. – М.: Госстрой России, 2004. – 140 с.